



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-102225K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 코레카
 - 주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 191 (월암동)
3. 시험기간 : 2020년 09월 01일 ~ 2020년 09월 20일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시료명 : 퓨어니트 터치
6. 시험방법
 - (1) 식품용 기구 및 용기포장 공전

확인	작성 자명	김영민	기술책임자 성명	최병욱	최병욱
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2020년 09월 20일

한국건설생활환경시험연구원



시험성적서

성적서번호 : CT20-102225K

7. 시험결과

1) 퓨어니트 터치

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
용출 납(Pb)	mg/L	1 이하	(1)	불검출	-
용출 과망간산칼륨소비량	mg/L	10 이하	(1)	3	-
용출 총용출량 4% 초산	mg/L	30 이하	(1)	20	-
용출 총용출량 물	mg/L	30 이하	(1)	9	-
용출 총용출량 n-헵탄	mg/L	30 이하	(1)	25	-
용출 카프로락탐	mg/L	15 이하	(1)	불검출	-
용출 라우로락탐	mg/L	5 이하	(1)	불검출	-
용출 에틸렌디아민 4% 초산	mg/L	12 이하	(1)	불검출	-
용출 에틸렌디아민 물	mg/L	12 이하	(1)	불검출	-
용출 에틸렌디아민 n-헵탄	mg/L	12 이하	(1)	불검출	-
용출 헥사메틸렌디아민 4% 초산	mg/L	2.4 이하	(1)	불검출	-
용출 헥사메틸렌디아민 물	mg/L	2.4 이하	(1)	불검출	-
용출 헥사메틸렌디아민 n-헵탄	mg/L	2.4 이하	(1)	불검출	-
용출 일차방향족아민(아닐린, 4,4-에틸렌디아닐린, 2,4-톨루엔디아민의 합)	mg/L	0.01 이하	(1)	불검출	-

▶ 재질 : Polyamide



시험성적서

성적서번호 : CT20-102225K



— 끝 —

총 3페이지 중 3페이지

